

優泥

超黏陶瓷面磚用接著劑AA-90(第Ⅰ類型)

優泥超黏陶瓷面磚用接著劑AA-90(第Ⅰ類型)，通過綠建材標章，是以卜特蘭水泥為基礎，拌和精選顆粒均勻矽砂、甲基纖維素、強塑劑、纖維絲、可再分散性樹脂粉及多種化學助劑，用最佳比例混合而成的陶瓷面磚用接著劑，具極佳施工性，附著力符合CNS 12611國家標準，標章證書字號GBM0101183。



使用說明

- 1.每包粉劑25公斤用水量為7公斤至7.5公斤(水灰比28%~30%)，使用攪拌機拌合均勻，靜置3至5分鐘後即可使用。(請依據實際施工情形調整拌合水量)
- 2.可使用時間：1小時內。(超過1小時未用完之材料必須丟棄)
- 3.可接著使用：20分鐘以內。
- 4.大型之磁磚、石材則於每片背溝請塗抹優泥超黏陶瓷面磚用接著劑 AA-90(第Ⅰ類型)，確保更加牢靠。

注意事項

- 1.保管時應注意氣溫之變化，避免日光之直接照射及避免引起凍結。
- 2.於氣溫在5℃以上時使用。
- 3.遵守製造廠商指定之注意事項施工處理。

包裝規格

每包淨重 25±0.5 Kg

產品儲存

放置於通風乾燥處，未開封，有效期限為6個月



測試報告號碼 TB-15-06502Y

試體編號	養護條件：標準養護7天 處理條件：---		
	抗拉接著強度 (N/cm ²)	抗拉接著強度 (kgf/cm ²)	破壞位置
1	204.6	20.9	A
2	208.2	21.2	A
3	201.2	20.5	A
4	210.7	21.5	A
5	210.0	21.4	A
平均	206.9	21.1	
規範要求	58.8N/cm ² 以上	6kgf/cm ² 以上	

試體編號	養護條件：低溫養護7天 處理條件：浸入溫水24小時		
	抗拉接著強度 (N/cm ²)	抗拉接著強度 (kgf/cm ²)	破壞位置
1	109.5	11.2	A
2	105.0	10.7	A
3	100.9	10.3	A
4	104.8	10.7	A
5	107.5	11.0	A
平均	105.5	10.8	
規範要求	29.4N/cm ² 以上	3kgf/cm ² 以上	

試體編號	養護條件：標準養護7天 處理條件：熱劣化 672小時，室溫(23±2℃)24小時		
	抗拉接著強度 (N/cm ²)	抗拉接著強度 (kgf/cm ²)	破壞位置
1	144.5	14.7	A
2	155.0	15.8	A
3	151.9	15.5	A
4	137.3	14.0	A
5	135.2	13.8	A
平均	144.8	14.8	
規範要求	29.4N/cm ² 以上	3kgf/cm ² 以上	

試體編號	養護條件：低溫養護7天 處理條件：低溫硬化672小時		
	抗拉接著強度 (N/cm ²)	抗拉接著強度 (kgf/cm ²)	破壞位置
1	115.9	11.8	A
2	111.7	11.4	A
3	108.7	11.1	A
4	109.3	11.2	A
5	107.9	11.0	A
平均	110.7	11.3	
規範要求	29.4N/cm ² 以上	3kgf/cm ² 以上	

試體編號	養護條件：標準養護7天 處理條件：浸入鹼性水中48小時		
	抗拉接著強度 (N/cm ²)	抗拉接著強度 (kgf/cm ²)	破壞位置
1	43.9	4.5	A
2	38.4	3.9	A
3	39.7	4.1	A
4	45.1	4.6	A
5	40.5	4.1	A
平均	41.5	4.2	
規範要求	29.4N/cm ² 以上	3kgf/cm ² 以上	

註1：A表示破壞位置為接著劑

註2：接著劑塗布完成揭去膠帶後，立即黏接壁磚
及承壓1公斤重之重錘

註3：重量比-水：粉劑=28：100

優泥 企業有限公司

統 編 79989417

廠 登 99-632469-01