

優泥

UN-600 抗裂砂漿系列
面層修飾泥

顧
客
至
上
服
務
創
新
品
質
卓
越



優泥企業有限公司

UNIGOLD BUILDING MATERIALS CO., LTD.



UN-600
UN-602

面層修飾 抗裂砂漿系列

環保建材 RUN-400

產品簡介

「抗裂砂漿系列-面層修飾用」為水泥細粉刷專用乾拌水泥砂。以低收縮的性能減少水泥砂漿在乾固後發生龜裂的機會。工作性能優於傳統場拌砂漿，使用簡單方便，施作快速，制式包裝生產品質穩定，可節省工時及材料成本。

產品特性

顆粒細緻，僅需塗抹一層。抗龜裂、抗白樺、高強度，施作便利、節省成本。

產品規格 / 技術資料

包裝			
型號	UN-600	UN-602	RUN-400環保建材
顏色	本色	白色	本色
容量	40kg/包	25kg/包	40kg/包
基材	整平牆面(粗胚)		
用水量	約10公升/包	約6.3公升/包	約10公升/包
每包使用量	厚度2mm 施作面積 10 ~ 12 平方公尺	厚度2mm 施作面積 6 ~ 8 平方公尺	厚度2mm 施作面積 10 ~ 12 平方公尺
成份	卜特蘭第II型水泥1份、 通過三十號篩網精選石礦砂2份、 SRA抗收縮劑、 UEA抗滲劑。 甲基纖維素、亞什蘭樹脂。	白水泥1份、 甲基纖維素、 通過三十號篩網精選石礦砂、 SRA抗收縮劑、 UEA抗滲劑。 亞什蘭樹脂。	卜特蘭第II型水泥、精選石礦砂、 化學藥劑助劑、 卜作嵐材料、 矽酸鹽防水劑、 SRA抗收縮劑、 UEA抗滲劑。

省時·省工·更省錢

時間就是金錢。同樣的工作，幫您減少3倍的人力



傳統工法

A. 土膏層(0.1~0.2cm)
使用-海菜土膏打底

B. 細粉刷層 (0.4cm)
使用-1 : 2水泥砂漿施作

單位重

土膏: 1500kgw/ m³

水泥砂: 2200kgw/ m³



新式工法

細粉刷層(0.2~0.3cm)
使用-UN600面層修飾泥

單位重

UN600: 1950kgw/ m³

工料分析

每日工作效能		
工作項目	傳統工作項目	UN600工作項目
人扛運砂	有	無
水泥搬運	有	有
人工篩砂	有	無
拌海菜土膏	有	無
土膏塗佈	有	無
砂漿拌合	有	有
砂漿塗佈	用時長	用時短
總時數	工時長	工時短

每平方公尺(m ²)材料成本		
	傳統工法	UN-600
A.土膏層	厚度2mm需土膏 2.5kg=11.87元	不需土膏0元
B.細粉刷層	厚度4mm需砂漿 8kg=12.24元	厚度2mm需UN600 4KG=□元
每M2成本	24.11元	□元
A.土膏 1kg =4.75元 = (1kg水泥+0.005kg海菜粉)		
B.粉光砂漿 1kg =1.53元 = (0.333kg水泥+0.667kg砂)		
UN-600 1kg = □元		
備註： 砂 1kg = 0.8元 水泥1kg = 3元 海菜粉1kg = 350元		

規範值

測試型號 UN-600	
ASTM 美國材料和試驗協會	
ANSI118.6-2011	
測試項目	試驗標準
抗壓強度(1天養護齡期)	>500 psi
抗壓強度(28天養護齡期)	>3000 psi
抗彎強度(28天養護齡期)	>300 psi
抗拉強度(28天養護齡期)	>500 psi
吸水率 (50% relative humidity to immersion)	<10 %
收縮率 (28天養護齡期)	<0.20 %

注意事項

1. 請放置通風陰涼處，避免受潮。
2. 使用前請確實清潔牆面多於粉塵及鬆動水泥塊。
3. 請於使用前，確保牆面乾燥。

保存方法

1. 請用站板或阻隔物隔離地面避免潮濕。
2. 運送時請以帆布或塑膠套包覆，避免淋雨。
3. 保存期限六個月，密封未受潮可保持一年。