



High-Class Flex II

彈性防水膜-536M

產品介紹

JOHNSON-536M 彈性防水膜為雙劑混合之水性防水材。

粉體為水泥、石英砂及特殊添加劑組合而成，樹脂為丙烯酸酯聚合物，經混合形成具有優異的耐水性、高彈性、持久性及伸長率的強韌防水層。

使用範圍

屋頂、花台、中庭花園、浴廁、地下室外牆、窗框、接縫.....等層間防水、防潮場所。

基本物性

(一) 樹脂536M塗膜物性

項目	外觀	固成份	黏度CPS	PH值	伸長率%	抗張強度
試驗結果	微藍乳白色	50±0.1%	2500~4000	4.5~5.5	600%	5.5N / mm ²

基本物性

(二) JOHNSON-536M A.B劑混合硬化後物性配比率(1:1)

附著強度	伸長率%	張力強度	透水性
20kgf / cm ²	300%	35kgf / cm ²	0.13

施作方法

1. 施工面清潔、鬆散部位、粉塵、雜物清除，使用本公司亞克力-100與1：3清水作底漆增加接著。
2. A·B劑電動拌合3分鐘，以毛刷或滾輪均勻塗佈二次以上。單位平均用量每M2約1.3kg / m²。

產品包裝

A劑18kg5加侖桶，B劑25kg防潮袋裝（顏色有本色及黑色兩種）。



UNIGOLD®

優泥企業有限公司

UNIGOLD®